



Disperzní lepidlo na dřevo interiérové

Profesionální lepidlo pro všeobecné dřevařské práce. Silná počáteční přilnavost, rychlé schnutí, výborná brousitelnost.

Lepidlo Titebond White je mimořádně silné bílé lepidlo, které schne rychleji než jiná lepidla. Univerzální receptura je ideální pro běžnou práci s dřevem nebo s porézním a poloporézním materiálem. Titebond White má silnou počáteční lepivost a rychle schne, zkracuje tak dobu upnutí. Lepidlo zanechává průsvitnou stopu, je brousitelné a není ovlivněno povrchovými úpravami. Titebond White je netoxické a jednoduše omyvatelné vodou.

Vlastnosti produktu

Rychlé slepení - zkrácený upínací čas.

Vodězdornost (**ČSN EN 204 D2**).

Spoj je pevnější než pevnost dřeva.

Odolné proti rozpouštědlům po vytvrzení.

Vynikající brousitelnost.

Vhodné pro dokončovací práce.

Snadné čištění vodou.

Fyzikální vlastnosti

Typ Emulze polyvinylacetátu

Skupenství Kapalina

Barva Bílá

Zaschlé lepidlo Bezbarvé, průhledné

Sušiny 46%

Viskozita (dynamická) 3.200 mPa/s

Trvanlivost 24 měsíců od data zakoupení v dobře uzavřených nádobách do 24°C.

Obsaženo VOC 10,7 g/l (Obsah těkavých organických látek)

Hmotnost/galon 4,17 kg (cca 1,1 kg/1 l)

Teplotní třída* Přibližně 10°C.

Bod vzplanutí > 93,5°C.

Zamrazení/rozmrázení stabilní

pH 4,7

*Teplotní třída indikuje minimální doporučenou teplotu, při které mohou lepidlo, vzduch a materiály být v průběhu použití, aby byla zajištěna dobrá vazba.

Aplikační pokyny

Teplota pro použití nad 10°C.

Otevřená montážní doba 5 minut (21°C./ 50% relativní vlhkost).

Celkový montážní čas 10-15 minut (21°C./ 50% relativní vlhkost).

Spotřeba přibližně 1 l na 6 m² v jedné vrstvě.

Povinný upínací tlak dostatečný pro těsný kontakt obou dosedacích ploch (obecně, 30-80 psi pro HPL, 100-150 psi pro měkké dřevo, 125-175 psi pro středně tvrdé dřevo a 175-250 psi pro tvrdé dřevo).

Způsob aplikace plastové dózy s aplikační špičkou pro jemné nanášení, lepidlo může být také nanášeno válečkem nebo štětcem.

Začištění otřete vlhkým hadříkem dokud je lepidlo vlhké, popřípadě seškrábněte a smirkovým papírem zbruste zaschlý přebytek.

Omezení

Lepidlo Titebond White Glue není určeno pro venkovní použití nebo do míst, kde je vysoká vlhkost prostředí. Není určeno pro nosné spoje.

Nepoužívejte, pokud je teplota lepidla nebo materiálu nižší než 10°C.

Při nižších teplotách může dojít k zahuštění lepidla. Mícháním obnovíte jeho původní podobu. Vzhledem k rozdílům povrchů různých typů dřevin je dobré provést test přilnavosti materiálů, které budete lepit. Přečtěte si bezpečnostní listy.

Nevystavujte lepidlo mrazu.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

UPOZORNĚNÍ

Dráždí oči a kůži. Nepolykejte. Vyvarujte se zasáhnutí očí lepidlem, nebo dlouhodobému kontaktu s pokožkou.

PRVNÍ POMOC: Při požití nevyvolávejte zvracení, kontaktujte lékaře. V případě zasažení očí, je okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. Umyjte místa kontaktu s pokožkou vodou a mýdlem. Pokud dráždění kůže nebo očí přetrvává, obraťte se na lékaře.

Výrobce:

Franklin International Inc
2020 Bruck Street
Columbus, Ohio USA 43207
Telefon (800) 877-4583, www.titebond.com



Distributor:

IGM nástroje a stroje s.r.o.
TUCHOMĚŘICE, PRAHA - ZÁPAD
V Kněživce 201, 252 67 Tuchoměřice
Tel: 220 950 910; www.igm.cz