

# TECHNICKÝ LIST

## OLEJ NA OCHRANU PROTI KOROZI

### ROSTSKYDDSOLJA

Selder & Company AB 10.12.2021  
[www.selder.com](http://www.selder.com)

Vysychající olej, který proniká do povrchové struktury čistého nebo zkorodovaného kovu a zabraňuje oxidaci.



**ANTIKOROZNÍ OLEJ ROSTSKYDDSOLJA** je Iněný olej, ze kterého byly naším jedinečným rafinačním procesem odstraněny nevysychavé složky. Proniká do podkladu a rychle zasychá reakcí se vzdušným kyslíkem za vzniku linoxinu, přírodního polymeru s dobrou přilnavostí. Je biologicky nerozložitelný, vodoodpudivý a odolný vůči tukům, ropným produktům, solím a kyselinám v domácnosti, jako je ocet, citron.

#### Návod k použití

Navštivte webové stránky výrobce: [www.selder.com](http://www.selder.com) nebo prodejce: [www.naradi-praha.cz](http://www.naradi-praha.cz) a postupujte podle podrobných pokynů.

#### Proveďte následující kroky

**Čisté, nezkorodované kovové povrchy, které mají být natřeny**, jsou pak chráněny proti korozi barvami na bázi Iněného oleje Selder. Skládají se z poloviny z pojiv, která mají stejné složení a stejné vlastnosti jako **ANTIKOROZNÍ OLEJ ROSTSKYDDSOLJA**.

**Odstraňte** uvolněnou rez, zbytky rzi, zbytky barvy a mastnoty, atd. Odstranění zatvrdlé rzi, bodové koroze a rezavého prachu není nutné. Před ošetřením se ujistěte, že je obrobek důkladně suchý.

**POZNÁMKA:** Nepoužívejte alkalické čisticí prostředky, například Selderovo hrubé mýdlo, protože olej se rozpouští v zásadách (opak kyselin).

Když je denní teplota vyšší než 5°C, **naneste ANTI-KOROZNÍ OLEJ ROSTSKYDDSOLJA** štětcem nebo stříkáním na suchý povrch.

**Otření:** Olej, který zůstane na povrchu, vytvoří lepivý film. Pokud chcete mít čistý a suchý povrch, například pro barvení, po ½ - 1 hodině opatrně odstraňte olej, který zůstal na povrchu.

Kartáče, nářadí a nádoby **omyjte** silným mýdlem.

**Nechte oxidovat** nejméně 24 hodin.

**Pálení Iněného oleje** je účinná metoda prevence koroze, která se používá již po staletí. **Zahřívejte** obrobek, dokud není rozpálený do červena. Počkejte, dokud červená barva nezmizí a neztratí se. Poté obrobek ihned ponořte do **ANTIKOROZNÍHO OLEJE ROSTSKYDDSOLJA** - olej není třeba zahřívat.

#### Ochrana při práci:

**Ochrana** dýchacích cest není nutná. Zajistěte dobré větrání, zejména při práci s olejem o teplotě 130°C. Olej vede málo tepla a při této teplotě nezpůsobuje v případě rozlití popáleniny.

**Obsahuje:** Vysychající (oxidující) mastné kyseliny Iněného oleje.

**Sušina:** 100 %

**Doba schnutí:** Jeden den při 20 °C a dobrém větrání.

**Spotřeba:** 1-2 dl/m<sup>2</sup>.

**Balení:** plechovky o objemu 0,25, 1 a 5 litrů, sudy o objemu 200 a 1000 litrů.

**Bezpečnost:** Obsahuje oxidující mastné kyseliny, **kteřé se mohou samovznítit!**

Hadry, hobliny a jiné porézní materiály smáčené **ANTIKOROZNÍM OLEJEM ROSTSKYDDSOLJA** by měly být neprodleně namočený do vody!

**Nevhodný ke konzumaci:** Vysušuje trávicí trakt a způsobuje zažívací potíže (průjem).

Selder & Company AB  
Knivstagatan 11  
75323 Uppsala  
Tel.: +46 73 0700 384  
E-mail: [atle@selder.com](mailto:atle@selder.com)

