

TECHNICKÝ LIST

ZÁKLADNÍ OLEJ (GRUNDOLJA)

Selder & Company AB 23.3.2021

www.selder.com/en

Vysoušecí olej, který dřevu dodává vodoodpudivost, odolnost proti hnilobě, rozměrovou stálost a zvýšenou pevnost v ohybu.



Základní olej GRUNDOLJA je lněný olej, ze kterého byly naší jedinečnou metodou rafinace odstraněny nevysychavé složky. Proniká do podkladu a rychle schne reakcí se vzdušným kyslíkem na linoxyn, přírodní polymer s vynikající přilnavostí. Je biologicky nerozložitelný, vodoodpudivý a odolný vůči tukům, ropným produktům, solím a kyselinám v domácnosti.

NÁVOD K POUŽITÍ

Navštivte webové stránky výrobce na adrese: www.selder.com/en nebo prodejce: www.naradi-praha.cz a postupujte podle podrobných pokynů.

Pokyny - shrnutí

Povrchová úprava: Na suché dřevo naneste štětcem hojně **ZÁKLADNÍ OLEJ**. Roztírejte od míst, která jsou nasycená, k místům, která ještě absorbují olej. Nanášejte a roztírejte, dokud není celý povrch nasycen.

Impregnace: Pro penetraci **1-1,5 mm** zahřejte **ZÁKLADNÍ OLEJ** na 130 °C ve fritéze. Naneste a rozetřete výše uvedeným způsobem pomocí přírodních štětín.

Na tlakově impregnované dřevo použijte náš silnější lazurovací olej **Selder LINOLJA FERNISSA**. Při **penetraci 2-3 mm** během práce, zahřívejte povrch horkým vzduchem nebo infračerveným ohříváčem.

Pro poleklý povrch: Nejdříve naneste olej a jeho zbytky obrousíte brusným papírem nebo mřížkou P120 a poté P320.

Setřete: Po 20-30 minutách (u studeného oleje po 1-2 hodinách) důkladně setřete olej, který zůstal na povrchu, jinak se vytvoří lepkavý film.
Nechte oxidovat nejméně 24 hodin. Štětce, nástroje a náčiní **umyjte** silným měkkým mýdlem.

Chcete-li dosáhnout lesklého povrchu, vyleštěte zoxidovaný (uschlý) povrch olejem **LINOLJA FERNISSA** viz. jeho návod k použití.

Hlubkovou impregnaci proveďte ponořením do teplého oleje podle pokynů na adrese www.selder.com/en nebo v návodu k použití.

Ochrana pracovníků: Ochrana dýchacích cest není nutná. Zajistěte dobré větrání, zejména při práci s olejem o teplotě 130 °C. Olej má nízkou tepelnou vodivost a při teplotě 130°C nezpůsobuje při rozliti popáleniny.

Obsahuje: Sušící (oxidační) mastné kyseliny lněného oleje.

Suchá hmota: 100%

Doba sušení: Při teplotě 20°C a dobrém větrání je doba sušení kratší než 24 hodin.

Spotřeba: 1-2 dl/m².

Balení: 0,25l, 1l a 5l plechovky, 200l sudy, 1000l IBC kontejnery.

Bezpečnost: Obsahuje oxidující mastné kyseliny, které **se mohou samovolně vznítit**.

Látky, hobliny a jiné porézní materiály, které byly navlhčeny **ZÁKLADNÍM OLEJEM**, musí být neprodleně ponořeny do vody!

Nevhodné ke konzumaci: V **zaživacím** traktu vysychá a způsobuje zaživací potíže (průjem)!

Selder & Company AB
Knivstagan 11
75323 Uppsala, Švédsko
Tel.: +46 73 0700 384

