

Titebond®

THE PRO'S ADVANTAGE™

JEDNA ZNAČKA, STOVKY ŘEŠENÍ

Truhláři, kutilové, profesionální dřevaři, ale například i malý modeláři využijí špičkových vlastností lepidel Titebond. Pevnost, voděodolnost a kvalita spoje.

Vybírat můžete dle typu lepidla a velikosti balení od 118 ml až po 18,92 l.

Unikátní lepidla na tmavé dřevo, svislé lepení a komplikované montáže.



Rychlý přehled použitelnosti a vlastností lepidel Titebond

Název produktu	Struktura / složení	Min. teplota použití (°C)	Max. Skladovací teplota (°C)	Barva po zaschnutí	Umístění spoje / voděodolnost	Rozpuštěnost / brousitelnost	Čas otevření / celkový montážní čas	Úplné vytvrzení lepidla	Určeno k lepení
Titebond Original	Alifatická pryskyřice, disperzní	10°C	30°C	Žlutá	Vnitřní / D2	Voda / snadno brousitelné	5 / 10-15	24 hodin	Interiérový nábytek, spárovky, hudební nástroje, restaurátorství
Titebond II Premium	Polyvinyl acetát	13°C	30°C	Žluto / oranžová	Univerzal / D3	Voda / snadno brousitelné	5 / 10-15	24 hodin	Stavebně-truhlářské výrobky (okna, dveře) konstrukční spoje, vlhké prostředí, interiérový nábytek
Titebond II Dark	Polyvinyl acetát	13°C	30°C	Hnědá	Univerzal / D3	Voda / snadno brousitelné	5 / 10-15	24 hodin	Exotické dřeviny, olejnaté dřeviny, tmavé dřeviny, stavebně-truhlářské výrobky (okna, dveře) konstrukční spoje, vlhké prostředí, interiérový nábytek
Titebond III Ultimate	Pokročilý polymer	8°C	30°C	Světle hnědá	Univerzal / D4	Voda / snadno brousitelné	10 / 20-25	24 hodin	Venkovní nábytek, modely lodí, okna, dveře
Titebond Extend	Disperzní lepidlo PVA	5°C	30°C	Žlutá	Vnitřní / D2	Voda / snadno brousitelné	15 / 20-25	24 hodin	Ideální pro interiér a aplikace na místa vystavená větším teplotám
Titebond Quick & Thick	Disperzní lepidlo PVA	10°	30°C	Průhledná	Vnitřní / D2	Voda / snadno brousitelné	3-5 / 10-15	24 hodin	Ideální pro interiér, hračky, obrazové rámy a řemeslnou výrobu
Titebond No-run, No-drip	Disperzní lepidlo PVA	10°	30°C	Průhledná	Vnitřní / D2	Voda / snadno brousitelné	3-5 / 10-15	24 hodin	Okrasné lišty, nábytek, řemeslná výroba
Titebond Cold Press Veneer	Modifikovaný polyvinyl acetát PVA	10°	30°C	Tmavě hnědá	Vnitřní / D2	Voda	15 / 15-20	24 hodin	Dýhování za studena
Titebond Liquid Hide Klihové	Glutinový klij s přísadami	10°	30°C	Průhledná	Vnitřní / D2	Snadno brousitelné	15 / 30-60	24 hodin	Restaurátorské práce, opravy a sestavování hudebních nástrojů, lepení dýh

